

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

Cicilius.

Haabdbog for farvere.

INDUSTRI-
FORENINGEN.

5981
667 23 (022)

~~357~~ ~~1924~~

~~172~~

667.23(922)

IB 98

~~667.23~~

DTB Danmarks Tekniske Bibliotek


KUN
til brug på
LÆSESAL

DANMARKS TEKNISKE BIBLIOTEK

0168074

300006855486





44-15

Praktisk Haandbog

for

Farvere,

indeholdende

en Mængde af de nyeste og bedste Opskrifter til
Farvning paa

Uld

paa den letteste og meest oekonomiske Maade.

Samlet og udgivet

af

C. Cicilius,
Farver.



Kjøbenhavn.

Forlagt af J. S. Schubothes Boghandel.

Trykt i Græbes Bogtrykkeri.

Forord.

Nærværende Bog er, som Titelbladet viser, nærmest bestemt for practiske Farvere, og haaber jeg, at den for disse, saavel den Eldre som Ungre, vil være velkommen, da Savnet af en god Farvebog længe har været føleligt.

Farveriet gaaer jo, som enhver anden Haandtering, stadig fremad, og da Farverierne i Tydskland og Frankrig, som bekjendt, stedse ere forud for os med nye Farver, besluttede jeg mig til forrige Vinter og Foraar at besøge disse Lande, for at gjøre mig bekjendt med de nyeste Fremskridt og den udfundne bedste og billigste Maade. — Resultatet af mine Jagttagelser, forsaavidt angaaer Uldfarveriet, tillader jeg mig herved at forelægge Offentligheden. Jeg har kun anført, hvad der efter min Mening er nyt og godt, saaledes de nylig heri Landet indførte Anilinfarver samt endeel nye Couleurer, som efter min Formening fortjene at vinde Indpas hos os, og har jeg, saa godt som muligt, afsættet det efter de danske Farverier. Hvad der er anført, grunder sig ikke alene paa theoretiske Meddelelser, men jeg har ogsaa, saavel i Udlandet som

her siden min Hjemkomst, practiff anvendt Dpffristerne med stadigt Held, og jeg kan saaledes, med den Sikkerhed som Erfaringen giver, indestaae saavel for Rigtigheden af de ved hvert enkelt Nr. anførte Qvantitetsstørrelser, som for Bogens Brugbarhed i det Hele.

Forsaavidt Bogen maatte blive optaget med Velvilje, hvorved jeg vil være rigelig belønnet for det paa samme anvendte Arbejde, agter jeg senere at udgive Veiledning i Farvning af Linned, Bomuld og Silke samt i Trykning.

Kjøbenhavn i Aug. 1865.

C. Cicilius.

Indhold.

Nr.		Side
1.	Høirodt, 1ste Maade	1
2.	Do. 2den Maade	1
3.	Do. 3die Maade	2
4.	Do. 4de Maade	2
5.	Carmoisinrodt, 1ste Maade	3
6.	Do. 2den Maade	3
7.	Do. 3die Maade	4
8.	Rosenrodt	4
9.	Blegrodt	4
10.	Hgste Rødt	5
11.	Lacdye-Rødt, 1ste Maade	5
12.	Do. 2den Maade	6
13.	Kraprodt, 1ste Maade	6
14.	Do. 2den Maade	6
15.	Prindserødt	7
16.	Kirsebærødt	7
17.	Bourgognerødt	8
18.	Carmoisinbruunt	8
19.	Mørk Violetbruunt	8
20.	Bruunt	9
21.	Kirsebærbruunt	9
22.	Kirsebærbruunt, mørkt	9
23.	Kaffebuunt	10
24.	Persikobruunt	10
25.	Pariserbruunt	10
26.	Rødbuunt	10
27.	Sandelbruunt	11
28.	Kavaibruunt	11
29.	Kaneel- og Guulbruunt	11
30.	Guulbruunt	12

Nr.		Side
31.	Olivenuuunt, 1ste Maade	12
32.	Do. 2den Maade	12
33.	Do. 3die Maade	13
34.	Do. 4de Maade	13
35.	Do. 5te Maade	13
36.	Bronceuuunt, 1ste Maade	14
37.	Do. 2den Maade	14
38.	Bronce	14
39.	Guulagtig Bronce	15
40.	Savannuuunt, 1ste Maade	15
41.	Do. 2den Maade	15
42.	Chocoladeuuunt	15
43.	Chocoladefarvet	16
44.	Chocolade	16
45.	Nellikeuuunt	16
46.	Grønt, 1ste Maade	17
47.	Ægte Grønt	17
48.	Grønt, 2den Maade	17
49.	Picorin-Grønt, 1ste Maade	17
50.	Do. 2den Maade	18
51.	Olivengrønt, 1ste Maade	18
52.	Do. 2den Maade	18
53.	Olivengrønt, mørtt.	19
54.	Olivengrønt, 3die Maade	19
55.	Theegrønt, 1ste Maade	19
56.	Rusfistgrønt, 1ste Maade	19
57.	Do. 2den Maade	20
58.	Theegrønt, 2den Maade	20
59.	Rusfistgrønt, 3die Maade	20
60.	Kaliblaat, 1ste Maade	21
61.	Do. 2den Maade	21
62.	Ryblaat	21
63.	Tydstfblaat	22
64.	Opsat Blaat, 1ste Maade	22
65.	Do. 2den Maade	22

VII

Nr.		Side
66.	Mørkeblaat	23
67.	Azurblaat, 1ste Maade (Anilinblaat)	23
68.	Do. 2den Maade.....	24
69.	Ægte Violet.....	24
70.	Violet	24
71.	Uægte Violet.....	25
72.	Hyacinth (Anilin-Violet)	25
73.	Pencee (Anilin-Violet).....	25
74.	Rørnblaat	25
75.	Ravendelblaat.....	26
76.	Saxblaat.....	26
77.	Blaagraat	26
78.	Ægte Graat.....	26
79.	Staalgraat.....	27
80.	Sølvgraat, 1ste Maade	27
81.	Cochenillegraat.....	27
82.	Rødliggraat.....	27
83.	Uægte Graat.....	28
84.	Sølvgraat, 2den Maade	28
85.	Lysegraat	28
86.	Theegraat.....	28
87.	Ufsegraat.....	29
88.	Anilingraat, 1ste Maade	29
89.	Do. 2den Maade	29
90.	Gnulgraa=Drap	30
91.	Drapgraat, 1ste Maade	30
92.	Gnulagtig=Drap	30
93.	Drap	31
94.	Drapgraat, 2den Maade.....	31
95.	Grønlig Drap.....	31
96.	Grøngraa Drap	31
97.	Rødlig Drap, 1ste Maade.....	32
98.	Blaalig Drap.....	32
99.	Lvs Drap	32
100.	Rødlig Drap, 2den Maade	33

Nr.		Side
101.	Modifarve, 1ste Maade	33
102.	Do. 2den Maade	33
103.	Do. 3die Maade	33
104.	Do. 4de Maade	34
105.	Do. 5te Maade	34
106.	Do. 6te Maade	34
107.	Skifer, 1ste Maade	34
108.	Do. 2den Maade	35
109.	Blycouleur, 1ste Maade	35
110.	Do. 2den Maade	35
111.	Oliven	36
112.	Pilla, 1ste Maade	36
113.	Do. 2den Maade	36
114.	Do. 3die Maade	37
115.	Anilin-Pilla (Dahlia)	37
116.	Orangeguult	37
117.	Citronguult	37
118.	Maisguult	38
119.	Olivenguult	38
120.	Guult	38
121.	Picoringuult	39
122.	Straaguult (Anilin-Guult)	39
123.	Sort, 1ste Maade	39
124.	Do. 2den Maade	39
125.	Do. 3die Maade	40
126.	Kalifort, 1ste Maade	40
127.	Do. 2den Maade	40
128.	Do. 3die Maade (smitfri)	40
129.	Bifort	41
130.	Castorfort, 1ste Maade	41
131.	Do. 2den Maade	41
132.	Galeblefort	42

Nr. 1. Høirødt, 1ste Maade.

Til 10 $\mathcal{H}$, som først vadstes i Sæbe eller Soda, og derpaa fyldes godt, tager man:

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Sukkersyre,

10 Lod Tinsalt,

$\frac{3}{4}$ $\mathcal{H}$ Cochenille;

man lader først Varerne faae et lille Dpfog, slaaer Kjedlen fra Kog og itager Tøiet, som heri maa koge 1 Time; derpaa fyldes færdig.

Nr. 2. Høirødt, 2den Maade.

Til 10 $\mathcal{H}$, ligeledes velvadstet og fyldet Tøi, tager man:

8 Lod Chlortin,

2 Lod Tinsalt,

$\frac{3}{4}$ $\mathcal{H}$ Halv-Chrystall,

$\frac{3}{4}$ $\mathcal{H}$ Cochenille,

Gnultræ efter Behag.

Tøiet koger heri 1 Time og fyldes færdig.

Nr. 3. Høirodt, 3die Maade.

Til 1 $\mathcal{E}$ velbadstet og skyllet Tøi tager man:

3 Lod Cremor-Tartari,

4 Lod sammensat Skedevand,

$\frac{1}{2}$ Lod Cochenille,

lidt Hvedeklid.

Tøiet koger heri 1 Time, derpaa skyles lidt, og ud= farves i en ny Flotte med:

2 Lod Cochenille,

4 Lod sammensat Skedevand.

Tøiet koger heri 1 Time, skyles færdig.

Skedevandets Sammensætning skeer paa følgende Maade: man blander 4 Lod Skedevand med 4 Lod Vand og tilsætter lidt Saltsyre, og kommer heri, lidt efter lidt, $\frac{1}{2}$ Lod raspet engelsk Tin, og er det da færdig til Brug, naar Tinnet er opløst og det er godt afslaret.

Nr. 4. Høirodt, 4de Maade.

Til 1 $\mathcal{E}$ velbadstet og skyllet Tøi tager man:

knapp $\frac{1}{2}$ Lod Dværcitron,

1 Lod saltsuur Tin,

2 Lod Cremor-Tartari,

lidt Hvedeklid.

Tøiet koger heri $\frac{1}{4}$ til $\frac{1}{2}$ Time, tages op, og Flotten tilsættes: $2\frac{1}{2}$ Lod Cochenille. Tøiet koger heri 1 Time, skyles færdig.

Anmærkning: Cochenillen, som her anvendes, maae, helst Dagen iforveien, stødes og udrøres med $1\frac{1}{2}$ Lod saltsuur Tin for hvert Lod Cochenille.

Saltsuur Tin erholdes ved at opløse

6 Lod raspet engelsk Tin

i 1 $\mathcal{H}$ Saltsyre.

Nr. 5. Carmoisinrødt, 1ste Maade.

Til 1 $\mathcal{H}$ Løi, som vadskes i Sæbe eller Soda og derpaa skylles godt, tager man:

3 Lod Cremor-Tartari,

4 Lod Allun,

2 Lod Svovlsuur Tin,

føger Løiet heri 2 Timer og udsarver det derpaa i en reen Flotte med:

2½ Lod Ammoniak-Cochenille,

koges heri 1 Time, skylles færdig.

Anmærkning. Svovlsuur Tin erholdes ved at opløse 3 $\mathcal{H}$ raspet engelsk Tin i 12 $\mathcal{H}$ Saltsyre og derpaa lidt efter lidt tilsætte 8 $\mathcal{H}$ engelsk Svovlsyre.

Ammoniak-Cochenille erholdes ved at udbløde 1 $\mathcal{H}$ flinstødt Cochenille i 3 $\mathcal{H}$ Salmiakspiritus.

Nr. 6. Carmoisinrødt, 2den Maade.

Paa 1 $\mathcal{H}$ velvadsket og skyllet Løi. Man fylder et Kar med reent, koghedt Vand, udlæser heri 2 Lod Steenkalk og kommer tillige lidt Hvedeklid deri; heri tager man Løiet, og haandterer det godt ¼ Time, tager det da op og fylder det rigtig godt; derpaa alluneres det med:

6 Lod Allun,

2 Lod Cremor-Tartari,

lidt Hvedeklid,

tøger heri 2 Timer, tages op, fyldes lidt og udfarves med $2\frac{1}{2}$ Lod Cochenille i en ny Flotte; derpaa fyldes færdig.

Nr. 7. Carmoisinrødt, 3die Maade.

Til 10 $\mathcal{H}$ velbadstet og skyllet Løi tager man $1\frac{1}{2}$ Lod chrySTALLiseret rød Anilin, som man opløser i lidt af den bedste Spiritus og derpaa udtøger i reent Vand $\frac{1}{4}$ Time. Man kommer den saaledes fuldstændig opløst Anilin i en tilstrækkelig Vandmængde, som maa være haandvarm, og itager Løiet, som man nu stadig haandterer, medens man efterhaanden driver Flotten til Røg; man tager da Løiet op og fylder det lidt, færdig.

Nr. 8. Rosenrødt.

At behandle ganske som Nr. 7, kun bruges mindre Anilinopløsning.

Man kan saaledes med denne Anilinopløsning erholde mangfoldige Schatteringer af Rødt.

Nr. 9. Blegrødt.

Til 1 $\mathcal{H}$ velbadstet og skyllet Løi tager man:

2 Lod Allun,

1 Lod Cremor-Tartari,

lidt Hvedeklid,

tøger Løiet heri 1 Time, og udfarver det i en ny Flotte med $\frac{1}{2}$ Lod Cochenille; ønskes blaalig, bruges Ammoniak-Cochenille (Nr. 5).

Nr. 10. Rødt.

Til 10 $\mathcal{R}$ velvadtet og skyllet Løi tager man:

25 Lod Viinsteen-Chrystal,

30 Lod Tinopløsning,

5 Lod Cochenille og lidt Hvedeflid.

Løiet koges heri $1\frac{1}{4}$ Time, tages op, og Flotten tilfættes:

15 Lod Viinsteen-Chrystal,

20 Lod Tinopløsning,

20 Lod Cochenille.

Løiet koges heri $\frac{1}{2}$ Time, tages op, skylles færdig.

Anmærkning. Tinopløsningen, som her anvendes, erholdes ved at blande:

9 Lod Saltsyre,

6 Lod Salpetersyre,

3 Lod Vand,

og deri langsomt opløse 3 Lod engelsk Tin.

Nr. 11. Lædye-Rødt, 1ste Maade.

Til 10 $\mathcal{R}$ velvadtet og skyllet Løi tager man:

40 Lod Viinsteen,

32 Lod udrørt Lædye,

30 Lod Tinopløsning.

Løiet koger heri 1 Time, skylles færdig.

Tinopløsningen bestaaer af:

16 Lod Saltsyre,

6 Lod Salpetersyre,

deri opløst 3 Lod Tin.

Lædyeen udrørt med $\frac{1}{4}$ $\mathcal{R}$ Saltsyre pr. $\frac{1}{2}$ $\mathcal{R}$ fiinstødt Lædye og tilsat lidt varmt Vand.

Nr. 12. Lædhe-Rødt, 2den Maade.

Til 1 $\mathcal{H}$ velbadstet og skyllet Løi tager man:

2 Lod Lædhe,

som nogen Tid før man vil bruge det, udrøres med

2 Lod saltsuur Tin (see Nr. 4),

1 Lod Saltsyre,

lidt varmt Vand.

Løiet beitses med

1 Lod saltsuur Tin,

2 Lod Cremor-Tartari,

det halve af Lædhen, lidt Hvedeklid,

koges 1 Time, tages op, og Flotten tilsættes

Resten af Lædhen og

 $\frac{1}{4}$ Lod Cochenille.Løiet koges heri $\frac{1}{2}$ Time, tages op, skylles færdig.

Nr. 13. Kraprødt, 1ste Maade.

Til 10 $\mathcal{H}$ velbadstet og skyllet Løi tager man: $1\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Allun, $\frac{3}{4}$ $\mathcal{H}$ Viinsteen,

10 Lod Tinopløsning (see Nr. 10).

Løiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, tages op og udfarves med $3\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ fin Krap,

4 Lod Tinopløsning.

Drives langsomt til Kog, tages op, skylles færdig.

Nr. 14. Kraprødt, 2den Maade.

Til 1 $\mathcal{H}$ velbadstet og skyllet Løi tager man:

4 Lod Allun,

2 Lod Viinsteen,

lidt Hvedeklid.

Tøiet koges heri 2 Timer, tages op og udfarves med:

10 Lod fin Krap,

lidt sammensat Skedevand (See Nr. 3).

Drives langsomt til Kog, tages op, skylles færdig.

Nr. 15. Brindsjerødt.

Til 1 Ø vadsfet og skyllet Tøi tager man:

4 Lod Allun,

2 Lod Vinsteen,

1 Lod Cochenille,

lidt sammensat Skedevand og lidt Hvedeklid.

Tøiet koges heri 1½ Time, udfarves derpaa i en ny Flotte med

10 Lod Fernambuk,

3 Lod Persiko,

koges deri ½ Time, derefter kommes i Flotten lidt Potasse, Tøiet haandteres nogle Gange igjennem, uden at koge, tages op, skylles færdig.

Nr. 16. Kirsebærrødt.

Til 1 Ø vadsfet og skyllet Tøi tager man:

6 Lod Sandel,

½ Lod Knoppen,

4 Lod Persiko,

1 Lod Viinsteen.

Tøiet koges heri 2 Timer, skylles færdig.

Nr. 17. Bourgognerødt.

Til 1 $\mathcal{H}$ vadsfet og skyllet Løi tager man:

4 Lod Allun,

2 Lod Biinsteen,

lidt Hvedeklid.

Løiet koges heri 2 Timer, derpaa farves med 4 Lod Krap paa sædvanlig Maade, derefter i en ny Flotte med

10 Lod Fernambuk,

og derpaa sfjærves med Potasse i samme Flotte.

Nr. 18. Carmoisinbrunt.

Til 1 $\mathcal{H}$ godt vadsfet og skyllet Løi tager man
1 Lod ulædsfet Kalk og behandler Løiet dermed som i
Nr. 6; efter at være skyllet godt, alluneres det med:

6 Lod Allun,

4 Lod Biinsteen,

lidt Hvedeklid,

koges heri 2 Timer, derpaa skylles lidt og farves med:

1½ Lod Cochenille,

koges 1 Time, derpaa udfarves det med:

10 Lod Blaatræ,

som er bræffet med lidt Tinsalt, drives til Kog og
koger 20 Minutter, skylles færdig.

Nr. 19. Mørk Violetbrunt.

Til 10 $\mathcal{H}$ vadsfet og skyllet Løi tager man:

8 Lod Chromsuur Kali,

20 Lod Biinsteenpræparat,

koges heri 1 Time, skylles lidt, udfarves med:

4 $\mathcal{H}$ Rødtræ,

dunkles med Blaatræ efter Behag.

Nr. 20. Bruunt, 114 H .

Erholder først Iyfeblaa Grund paa Kyppen, derpaa :

23 $\frac{1}{2}$ H Camwood,

23 $\frac{1}{2}$ H Caliatur,

2 H Biinsteen,

1 H 18 Lod Salt,

toger heri 2 Timer, dunkles med :

1 H 18 Lod salzbürger Vitril.

Nr. 21. Kirsebærbrunt.

Til 1 H vadsfet og skyllet Løi tager man :

4 Lod Allun,

2 Lod Biinsteen,

1 Lod Cochenille,

lidt sammensat Skedevand (Nr. 3),

lidt Hvedeklid.

Løiet toger heri 2 Timer, skylles lidt, og udfarves paa 2 Gange med 8 Lod Blaatræ, skylles færdig.

Nr. 22. Kirsebærbrunt, mørkt.

Løiet-vadsfes og skylles, og tager man til 1 H :

4 Lod Allun,

2 Lod Biinsteen,

lidt Hvedeklid,

toger heri 2 Timer, skylles lidt og farves paa sædvanlig Maade med : 6 Lod Krap,

derefter med : 8 Lod Fernambuk,

$\frac{3}{4}$ Lod Blaatræ,

toger $\frac{1}{2}$ Time, stærkes dernæst med Potasse i samme Flotte, skylles færdig.

Nr. 23. Kaffebrunt til 1 $\mathcal{E}$ Løi.

Erholder lys Anblaaning paa Ryppen, allumeres
med: 4 Lod Allun,

2 Lod Viinsteen,

lidt Hvedeklid,

toger heri 2 Timer, stilles lidt, farves paa sædvanlig
Maade med: 8 Lod Krap,

og dernæst med: 4 Lod Fernambuk,

1 Lod Persiko,

toger $\frac{3}{4}$ Time, stærfes med Soda eller Potasse,
stilles færdig.

Nr. 24. Persikobruunt.

Løiet vadses og stilles, og tager man til 10 $\mathcal{E}$:

4 $\mathcal{E}$ Persiko,

4 til 6 Lod engelsk Svovlsyre.

Løiet toger heri $1\frac{1}{4}$ Time, stilles færdig.

Nr. 25. Pariserbrunt.

Løiet erholder svag Blaa paa Ryppen, og tager
man: 12 Lod Guultræ,

8 Lod Caliatur,

$\frac{1}{4}$ Lod Viinsteen,

$\frac{1}{4}$ Lod Knoppen, toger heri 2 Timer og
dunkles med Vitril efter Behag.

Nr. 26. Rødbruunt.

Til 10 $\mathcal{E}$ vadsfet og stillet Løi tager man:

10 Lod Allun,

10 Lod chromsaur Kali,

8 Lod Viinsteen.

Løiet koges heri $1\frac{1}{4}$ Time, skylles lidt og farves med 4 $\mathcal{H}$ Rødtræ, drives til Kog, dunkles med Blaatræ efter Behag i samme Flotte.

Nr. 27. Sandelbrunt.

Til 1 $\mathcal{H}$ Løi tager man:

6 Lod Sandel,

6 Lod Camwood,

1 Lod Knoppen.

Løiet koges heri 2 Timer og dunkles med Vitril i samme Flotte.

Nr. 28. Kavaibrunt, 1 $\mathcal{H}$.

Erholder lys Anblaaning paa Ryppen og farves ellers ganske som Nr. 27, med Tilfætning af 1 Lod Persiko i Grundingen.

Nr. 29. Kaneel- og Guul-Brunt, 1 $\mathcal{H}$.

Løiet vadskes og skylles godt, og tager man:

4 Lod Allun,

2 Lod Viinsteen,

lidt Hvedeflid.

Løiet koges heri 2 Timer, skylles lidt og gives 5 Lod Arap, dernæst:

12 Lod Guultræ,

2 Lod Calliatur,

2 Lod Camwood,

$\frac{1}{2}$ Lod Knoppen,

koges heri 2 Timer og dunkles det Guulbrune med

$\frac{1}{2}$ Quintin Bitril og det Kaneelbrune med 1 Quintin Bitril.

Nr. 30. Gnuulbruunt.

Til 6 $\mathcal{H}$ vadsfet og skyllet Løi tager man:

- 1 $\mathcal{H}$ Allun,
- 1 $\mathcal{H}$ Biinsteen,
- 2 $\mathcal{H}$ Gnuultræ.

Løiet koges heri 2 Timer, udfarves med:

- 2 $\mathcal{H}$ Krap,
- 12 Lod Gurgemeie.

Drives som Kraprødt, skylles færdig.

Nr. 31. Olivenbruunt, 1ste Maade.

Vadsfes og skylles godt og tager man til 10 $\mathcal{H}$:

- 1 $\mathcal{H}$ Allun,
- $\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Biinsteen,
- $\frac{1}{4}$ $\mathcal{H}$ Svovlsyre.

Løiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, skylles lidt, udfarves med:

- 3 $\mathcal{H}$ Gnuultræ,
- 3 $\mathcal{H}$ Blaatræ,
- $2\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Krap,
- 4 Lod Galæbler,

koger 1 Time, skylles færdig.

Nr. 32. Olivenbruunt, 2den Maade.

Til 1 $\mathcal{H}$ vadsfet og skyllet Løi tager man:

- 1 Lod chromsjuur Kali,
- 1 Lod Biinsteen.

Løiet koges heri $1\frac{1}{4}$ Time, skylles lidt, derpaa

12 Lod Guultræ,
 1 Lod Camwood,
 koges heri 1 Time og dunkles i samme Flotte med 1
 Quintin Vitril, skyles færdig.

Nr. 33. Olivenbrunt, 3de Maade.

Badses og skyles og tager man til 1 $\mathcal{L}$:

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{L}$ Guultræ,

4 Lod Krap,

koges heri $1\frac{1}{4}$ Time, dunkles i samme Flotte med:

1 Lod Blaasteen,

$\frac{1}{4}$ Lod Vitril,

koges heri $\frac{1}{2}$ Time, skyles færdig.

Nr. 34. Olivenbrunt, 4de Maade.

Lys anblaaet paa Kyppen, og tager man til 1 $\mathcal{L}$:

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{L}$ Guultræ,

4 Lod Caliatur,

4 Lod Camwood,

$\frac{1}{4}$ Lod Knoppern,

$\frac{1}{2}$ Lod Viinsteen,

koges heri 2 Timer og skyles færdig.

Nr. 35. Olivenbrunt, 5te Maade.

Til 1 $\mathcal{L}$, lys anblaaet paa Kyppen, tager man:

8 $\mathcal{L}$ Guultræ,

2 $\mathcal{L}$ Krap,

20 Lod Viinsteen,

4 Lod Caliatur.

Løiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, og dunkles med 8 Lod Vitril.

Nr. 36. Bronzebrunt, 1ste Maade.

Til 10 $\mathcal{H}$ vadsfet og skyllet Løi tager man:

7 Lod chromsuur Kali,

20 Lod Biinsteen=Præparat.

Løiet koges heri 1 Time, skyles lidt, og udfarves med:

3 $\mathcal{H}$ Guultræ,

2 $\mathcal{H}$ Rødtæ,

lidt engelsk Svovlsyre,

koges heri $1\frac{1}{4}$ Time, ønskes mørkere kan man dunkle med Blaatræ i samme Flotte, skyles færdig.

Nr. 37. Bronzebrunt, 2den Maade.

Til 104 $\mathcal{H}$, som lys anblaaes i Kyppen, tager man:

60 $\mathcal{H}$ Guultræ,

26 $\mathcal{H}$ Calliatur,

7 $\mathcal{H}$ Røde,

3 $\mathcal{H}$ Gurgemeie,

1 $\mathcal{H}$ Biinsteen,

Løiet koges heri 2 Timer, og dunkles dernæst med 1 $\mathcal{H}$ Vitril, skyles færdig.

Nr. 38. Bronze.

Til 1 $\mathcal{H}$ vadsfet og skyllet Løi tager man:

7 $\mathcal{H}$ Guultræ,

1 $\mathcal{H}$ Calliatur,

2 $\mathcal{H}$ Krap,

1 $\mathcal{H}$ Smak,

Løiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med $\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Vitril, skyles færdig.

Nr. 39. Gullagtig Bronce.

Til 10 R vadsfet og skyllet Løi tager man:

2 R Guultræ,

20 Lod Krap,

9 Lod Sandel,

12 Lod Smak,

5 Lod Biinsteen,

Løiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 6 Lod Bitril, skylles færdig.

Nr. 40. Havannabruunt, 1ste Maade.

Til 11 R vadsfet og skyllet Løi tager man:

11 Lod Guultræ,

$5\frac{1}{2}$ Lod Galæbler,

$5\frac{1}{2}$ Lod Biinsteen,

22 Lod Krap,

Løiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles i samme Flotte med:

1 Lod Bitril,

1 Lod Allun,

koges heri $\frac{1}{2}$ Time, skylles færdig.

Nr. 41. Havannabruunt, 2den Maade.

Løiet vadsfes og skylles godt. Man tager Havanna-Anilin efter Behag, som forud er opløst ved at koges med reent Vand, koges Løiet heri $\frac{3}{4}$ Time, tages derpaa gennem et Bad af chromsuur Kali, skylles færdig.

Nr. 42. Chocoladebruunt.

Til 10 R vadsfet og skyllet Løi tager man:

$1\frac{1}{2}$ R Guultræ,

10 Lod Galæbler,

2 ℥ Krap,

10 Lod Smak,

5 Lod Viinsteen,

Tøiet koger heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 5 à 6 Lod
Bitril, stilles færdig.

Nr. 43. Chocoladefarvet.

Erholder svag Anblaaning paa Ryppen, og tager
man til 10 ℥ Tøi:

$\frac{1}{2}$ ℥ Guultræ,

1 ℥ Krap,

12 Lod Calliatur,

5 Lod Smak,

2 Lod Viinsteen,

Tøiet koger heri $1\frac{1}{2}$ Time og dunkles med 2 Lod
Bitril, stilles færdig.

Nr. 44. Chocolate, 1 ℔.

Vadstes og stilles, og tager man:

28 Lod Krap,

14 Lod Sandel,

4 Lod Galæbler,

4 Lod Viinsteen,

Tøiet koger heri $1\frac{1}{2}$ Time, og dunkles med $\frac{1}{2}$ ℥
Bitril, stilles færdig.

Nr. 45. Mellisebrunt.

Til 8 ℥ vadstet og styttet Tøi tager man:

$2\frac{1}{4}$ ℥ Guultræ,

$\frac{1}{2}$ ℥ Galæbler,

$1\frac{1}{2}$ ℥ Sandel,

$\frac{3}{4}$ ℥ Smæk,

6 Lod Blinsteen,

Løiet koges heri 2 Timer og, dunkles med 5 à 6 Lod Vitriol, stilles færdig.

Nr. 46. Grønt, 1ste Maade, 1 ℔.

6 ℥ Gualtræ,

2 ℥ Allun,

Indigotinctur efter Behag,

koger 2 Timer, stilles færdig.

Indigotincturen tilberedes ved at opløse 1 ℥ flinstødt Indigo i 4 ℥ Nordhauser Oleum.

Nr. 47. Vgte Grønt.

erholder Blaa paa Kyppen, og farves ellers som Nr. 46.

Nr. 48. Grønt, 2den Maade, 10 ℥.

$2\frac{1}{2}$ ℥ Allun,

$\frac{1}{2}$ ℥ Blinsteen,

6 Lod Indigocarmin.

Løiet koger heri $1\frac{1}{2}$ Time; til Udfarvning afkoger man i samme Flotte 3 ℥ Gualtræ og tilsætter 4 à 6 Lod Indigocarmin; Løiet koger $\frac{3}{4}$ Time.

Nr. 49. Picorin-Grønt, 1ste Maade.

Til 10 ℥ vadsfet og stykket Løi tager man:

$\frac{1}{2}$ ℥ Allun,

$\frac{1}{2}$ ℥ Biinsteen=Præparat,

$\frac{1}{3}$ Pægl engelsk Svovlsyre,

Indigocarmin og Picorinsyre tilsættes efter Behag, Løiet koges heri 2 Timer, skylles færdig.

Anmærkning. Det bemærkes, at hvor Picorinsyre anvendes, maa ikke bruges Lintjedel, som indvirker forstyrrende paa Farven.

Nr. 50. Picorin=Grønt, 2den Maade.

Til 10 ℥ vadsket og skyllet Løi tager man:

$1\frac{1}{2}$ ℥ svovlsuur Leerjord,

$\frac{1}{3}$ Pægl Svovlsyre,

Indigocarmin og Picorinsyre efter Behag. Løiet koger heri 2 Timer, skylles færdig.

Nr. 51. Olivengrønt, 1ste Maade, 1 ℥.

Lys Blaa fra Kyppen, derpaa:

1 Lod Chromsuur Kali,

1 Lod Biinsteen,

Løiet koger heri 1 Time, skylles lidt, udfarves med:

$\frac{1}{2}$ ℥ Guultræ,

$\frac{1}{2}$ Lod Camwood,

koger heri $1\frac{3}{4}$ Time, skylles færdig.

Nr. 52. Olivengrønt, 2den Maade, 1 ℥.

Lys Blaa fra Kyppen, derpaa tager man:

8 ℥ Guultræ,

2 ℥ Krap,

20 Lod Biinsteen,

8 Lod Vitril,

Løiet koger heri 2 Timer, skylles færdig.

Nr. 53. Olivengrønt, mørkt, 40 ℥.

Anblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

24 ℥ Guultræ,

2¼ ℥ Blaatræ,

2 ℥ Krap,

2 ℥ Biinsteen,

Tøiet koger heri 1½ Time, dunkles med 1 ℥ Vitril,
skylles færdig.

Nr. 54. Olivengrønt, 3die Maade, 1 ℥.

Anblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

½ ℥ Guultræ,

½ Lod Sandel,

2 Lod Smat,

Tøiet koger heri 2 Timer, dunkles med ¾ Lod Blaa-
steen, skylles færdig.

Nr. 55. Theegrønt, 1ste Maade, 1 ℥.

Anblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

10 Lod Guultræ,

2 Lod Blaatræ,

12 Lod Smat,

8 Lod Krap,

2½ Lod Biinsteen,

Tøiet koger heri 1½ Time, dunkles med 2 Lod Vitril,
skylles færdig.

Nr. 56. Rusfistgrønt, 1ste Maade, 1 ℥.

Uyseblaat fra Kyppen, derpaa:

1 Lod Chromsuur Kali,

1 Lod Viinsteen,
 $\frac{1}{4}$ Lod Svovlsyre,
 Løiet koges heri 1 Time, udfarves med
 10 Lod Guultræ,
 $2\frac{1}{2}$ Lod Blaatræ,
 koges heri $\frac{3}{4}$ Time, stilles færdig.

Nr. 57. Rusfistgrønt, 2den Maade, 10 ℥.

Lysblaat fra Kyppen, derpaa:

3 ℥ Guultræ,

1 ℥ Blaatræ,

$\frac{1}{2}$ ℥ Blaasteen,

koges heri 1 Time, stilles færdig.

Nr. 58. Theegrønt, 2den Maade, 1 ℔.

Anblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

12 Lod Guultræ,

2 Lod Blaatræ,

12 Lod Smak,

8 Lod Krap,

8 Lod Sandel,

2 Lod Viinsteen,

Løiet koges heri 2 Timer, dunkles med 2 Lod Vitriol,
 stilles færdig.

Nr. 59. Rusfistgrønt, 3die Maade, 1 ℥.

Mørk Lysblaat fra Kyppen, derpaa:

12 Lod Guultræ,

4 Lod Blaatræ,

$\frac{1}{2}$ Lod Viinsteen,

Tøiet koges heri 1 Time, dunkles med:

1½ Lod Vitril,

1½ Lod Allun,

koges heri $\frac{3}{4}$ Time, skylles færdig.

Nr. 60. Kaliblaat, 1ste Maade.

Til 1½ $\mathcal{R}$ godt vadsfet og skyllet Tøi tager man:

1 Lod Chlortin,

1 Lod Suffersyre,

1 Lod Wiinsteensyre,

4 Lod rød, blaasuur Kali,

2 Lod engelsk Svovlsyre,

lidt Hvedeklid,

Tøiet tages i, naar Flotten er haandvarm, og drives langsomt til Kog, tages da op, og Flotten tilsættes 4 Lod Svovlsyre, Tøiet itages atter og koges $\frac{1}{2}$ Time, skylles færdig.

Nr. 61. Kaliblaat, 2den Maade.

Til 10 $\mathcal{R}$ velvadsfet og skyllet Tøi tager man:

1 $\mathcal{R}$ Kalipulver,

1½ $\mathcal{R}$ Svovlsyre,

drives som i Nr. 60 til Kog, tages op, og den halve Deel af Flotten spildes, Resten tilsættes reent Vand istedet, og man kommer 1½ $\mathcal{R}$ Svovlsyre og lidt Linsalt deri, tager Tøiet i og lader det koge $\frac{1}{2}$ Time, skylles færdig.

Nr. 62. Ryblaad, 1 $\mathcal{R}$.

Vadskes og skylles, og tager man:

$\frac{1}{2}$ ℥ Allun,

$\frac{1}{2}$ ℥ Viinsteen,

$\frac{1}{2}$ ℥ Blaasteen,

$\frac{1}{4}$ ℥ Vitril,

Tøiet koges heri 1 Time, stykkes lidt, udfarves med
4 ℥ Blaatræ.

Nr. 63. Endstblaat.

Til 1 ℥ vadstet og styklet Tøi tager man:

8 Lod Allun,

$\frac{1}{2}$ Lod Blaasteen,

$\frac{1}{2}$ Lod Viinsteen,

$1\frac{1}{2}$ Lod Vitril,

Tøiet koges heri 2 Timer, stykkes lidt, udfarves med:

6 Lod Blaatræ,

1 Lod Potasse,

koges heri 1 Time, stykkes færdig.

Nr. 64. Opsat Blaat, 1ste Maade, 8 ℥.

Lysblaat paa Kyppen, derpaa:

3 Lod Smak,

8 Lod Sandel,

2 Lod Galæbler,

1 Lod Viinsteen,

$\frac{1}{2}$ ℥ Blaatræ,

Tøiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 2 Lod Vitril,
stykkes færdig.

Nr. 65. Opsat Blaat, 2den Maade, 10 ℥.

Lysblaat paa Kyppen, derpaa:

5 Lod Blaasteen,
 2 Lod salzburger Vitril,
 $\frac{1}{2}$ $\mathcal{R}$ Allun,
 $\frac{1}{2}$ Lod Biinsteen,
 2 Lod Tinsalt,
 1 Lod Saltsyre,

Tøiet koges heri 2 Timer, skylles, udfarves med $1\frac{1}{2}$ $\mathcal{R}$ Blaatræ, skylles færdig.

Nr. 66. Mørkeblaat.

Til 10 $\mathcal{R}$ vadsfet og skyllet Tøi tager man:

20 Lod Sandel,
 2 Lod Kalk,
 2 Lod Tinsalt.

Man koger først Tøiet $\frac{1}{2}$ Time med Sandelen, tager det op, skyller det; i en anden Kjedel har man udrørt Kalken, kommer Tinsaltet i, og naar Flotten er koghed tager man Tøiet i, haandterer det nogle Gange igjennem, tager det op, og kan man saa udfarve det paa Ryppen, uden forud at skylle det.

Nr. 67. Azurblaat, 1ste Maade (Anilin=Blaat).

Til 10 $\mathcal{R}$ godt vadsfet og skyllet Tøi tager man:

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{R}$ fast dobbelt Chlortin,
 1 $\mathcal{R}$ Allun,
 $\frac{1}{2}$ $\mathcal{R}$ Gremor=Tartari,

Tøiet koges sagte heri 1 Time, tages op, lægges hen Matten over, skylles i en ny Flotte og udfarves med opløst Anilinblaat efter Behag og 2 til $2\frac{1}{2}$ $\mathcal{R}$ Svovlsyre, skylles færdig.

Anmærkning. Anilin-Blaa i Crystaller op-
løses i bedste Spiritus Vini. Til 1 Lod Anilin tages
25 Lod Spiritus, koges godt op.

Nr. 68. Azurblaa, 2den Maade.

Til 10 $\mathcal{R}$ godt vadset og skyllet Løi tager man:

1 $\mathcal{R}$ Allun,
8 Lod Chlortin,
 $\frac{1}{2}$ $\mathcal{R}$ Biinsteen=Præparat,
 $1\frac{1}{2}$ til 2 $\mathcal{R}$ Svovlsyre,
og Anilinopløsning (Nr. 67) efter Behag,
koger heri $1\frac{1}{4}$ Time, skyles færdig.

Nr. 69. Egte Violet.

Lys Lyseblaa paa Ryppen, derpaa farmoneres
med 1 Lod Kalk (see Nr. 6), skyles stærkt, derpaa:

4 Lod Allun,
 $2\frac{1}{2}$ Lod Biinsteen,
lidt Hvedeklid.

Løiet koger heri 2 Timer, skyles lidt, udfarves med
 $2\frac{1}{2}$ Lod Cochenille, koger 1 Time, skyles færdig.

Nr. 70. Violet.

Til 1 $\mathcal{R}$ vadset og skyllet Løi tager man:

4 Lod Allun,
2 Lod Cremor=Tartari,
2 Lod svovlsuur Tin (see Nr. 5),
lidt Hvedeklid,

Løiet koger heri 2 Timer, skyles lidt, og udfarves med
1 Lod Cochenille og $\frac{1}{4}$ $\mathcal{R}$ Blaatre, koger 1 Time.

Nr. 71. Uægte Violet.

Farves som Nr. 70, blot udelades Cochenillen.

Nr. 72. Hyacinth (Anilin-Violet).

Til 10 $\mathcal{H}$ godt vadsfet og skyllet Løi tager man:

1 $\mathcal{H}$ Allun,

1 $\mathcal{H}$ dobbelt Chlortin,

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Chrystal-Tartari,

Løiet koges heri 1 Time, tages op, ligger Ratten over tildækket, skylles lidt, i ny Flotte udfarves med Anilinviolet=Oplosning (som Nr. 67) efter Behag og 1 $\mathcal{H}$ Svovlsyre, koges 1 Time, skylles færdig.

Anmærkning. Ved Anilinfarvning maa man iagttage, førend man itager Løiet som skal farves, at lade Barerne faae et godt Opkog, og maa man da omhyggelig affumme den Hinde, som danner sig paa Overfladen af Flotten.

Nr. 73. Pencee (Anilin-Violet).

Til 10 $\mathcal{H}$ godt vadsfet og skyllet Løi tager man:

1 $\mathcal{H}$ Allun,

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ dobbelt Chlortin,

1 $\mathcal{H}$ Biinsteen=Præparat,

Violetanilin=Oplosning efter Behag,

lidt engelsk Svovlsyre.

Løiet koges heri 1 Time, skylles færdig.

Nr. 74. Kornblaat, 1 $\mathcal{H}$.

Unblaaes lysblaa paa Kyppen, derpaa 4 Lød Persiko, koges 1 Time, skylles færdig.

Nr. 75. Lavendelblaat, 1 $\mathcal{R}$.

Unblaaes meget lys paa Ryppen, derpaa 2½ Lod
Persiko, koges 1 Time, skylles færdig.

Nr. 76. Saxblaat.

Til 10 $\mathcal{R}$ velbadstet og skyllet Løi tager man:

2 $\mathcal{R}$ Allun,

4 Lod Svovlsyre,

lidt Hvedeklid,

Løiet koges heri 1¼ Time, udfarves med Indigo=
carmin efter Behag, skylles færdig.

Nr. 77. Blaagraat, 24 $\mathcal{R}$.

Unblaaes lyst paa Ryppen, derpaa:

8 Lod Blaatre,

24 Lod Allun,

24 Lod Galæbler,

12 Lod Persiko,

12 Lod Biinsteen,

Løiet koges heri 1½ Time, dunkles derpaa med 6 Lod
Bitril.

Nr. 78. Vgte Graat, 1 $\mathcal{R}$.

Unblaaes lyst paa Ryppen, derpaa:

1 Lod Krap,

1 Lod Galæbler,

½ Lod Biinsteen,

drives langsomt til Røg, koges 1 Time, dunkles med
Bitril, skylles færdig.

Nr. 79. Staalgraat, 1 $\mathcal{R}$.

Anblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

1 Qvintin Blaatra,

1 Qvintin Persiko,

$\frac{1}{2}$ Lod Camwood,

$\frac{1}{2}$ Lod Knoppern,

Tøiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med Vitril efter Behag, skylles færdig.

Nr. 80. Sølvgraat, 1ste Maade.

Til 1 $\mathcal{R}$ godt vadsfet og skyllet Tøi tager man:

$\frac{1}{2}$ Lod Allun,

$\frac{1}{2}$ Lod Biinsteen,

1 Lod Galæbler,

Tøiet koges heri 1 Time, dunkles med Vitril, skylles færdig.

Nr. 81. Cochenillegraat, 1 $\mathcal{R}$.

Anblaaes meget lyst paa Kyppen, derpaa:

2 Lod Allun,

2 Lod Biinsteen,

lidt sammensat Stedevand (Nr. 3),

lidt Hvedeklid,

$\frac{1}{4}$ Lod Cochenille,

Tøiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, skylles færdig.

Nr. 82. Rødliggraat, 8 $\mathcal{R}$.

Anblaaes lyst fra Kyppen, derpaa:

2 Lod Guultra,

1 Lod Blaatra,

6 Lod Caliatur,

4 Lod Krap,

2 Lod Viinsteen,

3 Lod Smak,

Tøiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med Vitril, stilles færdig.

Nr. 83. Nægte Graat, 1 $\mathcal{H}$.

1 Lod Blaatræ,

1 Lod Smak,

Tøiet koges heri 1 Time, dunkles med $\frac{1}{4}$ Lod Vitril, stilles færdig.

Nr. 84. Sølvgraat, 2den Maade, 10 $\mathcal{H}$.

Vadstes og stilles; man tager:

8 Lod Galæbler,

4 Lod Svovlsyre,

Tøiet koges heri $\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 4 Lod Vitril, stilles færdig.

Nr. 85. Lysegraat.

Til 10 $\mathcal{H}$ vadstet og stillet Tøi tager man:

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Galæbler,

4 Lod Svovlsyre,

Tøiet koges $\frac{3}{4}$ Time, dunkles med 8 Lod Vitril, stilles færdig.

Nr. 86. Theegraat, 8 $\mathcal{H}$.

Ublaaes lyst paa Ryppen, derpaa:

1 Lod Blaatræ,

2 Lod Guultræ,

8 Lod Sandel,

2 Lod Smack,

Løiet tages heri 1 Time, dunkles med $1\frac{1}{2}$ Lod Vitril, stilles færdig.

Nr. 87. Alfegraat.

Til 10 $\mathcal{R}$ godt vadsfet og stillet Løi tager man:

1 Lod Blaatræ,

3 Lod Galæbler,

3 Lod Biinsteen,

lidt Indigotinctur (Nr. 46),

Løiet tages heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 5 Lod Vitril, stilles færdig.

Nr. 88. Anilingraat, 1ste Maade.

Til 10 $\mathcal{R}$ vadsfet og stillet Løi tager man:

$\frac{3}{4}$ $\mathcal{R}$ svovlsuur Leerjord,

$\frac{3}{4}$ $\mathcal{R}$ Biinsteenpræparat (suur, svovlsuur Kali), og efter Behag Indigocarmin og Fuchsinopløsning (Rød-Anilin Nr. 7). Løiet maa heri tage $1\frac{1}{2}$ til 2 Timer, stilles færdig.

Nr. 89. Anilingraat, 2den Maade.

Til 10 $\mathcal{R}$ godt vadsfet og stillet Løi tager man:

1 $\mathcal{R}$ Biinsteen-Præparat,

$\frac{1}{4}$ $\mathcal{R}$ engelsk Svovlsyre,

Anilin=Graat (opløst) efter Behag.

Løiet tages heri 2 Timer, stilles færdig.

Anmærkning. Anilin=Graat erholdes jevn

flydende, og opløses, idet man udføger det med reent Vand, som er tilsat lidt Svovlsyre.

Nr. 90. Guulgraa-Drap.

Til 11 R vadsket og skyllet Løi tager man:

2 $\frac{1}{4}$ Lod Blaatræ,

7 Lod Guultræ,

4 $\frac{1}{2}$ Lod Krap,

2 Lod Smæk,

Løiet koger heri 1 $\frac{1}{2}$ Time, dunkles med $\frac{1}{2}$ Lod Vitril, skylles færdig.

Nr. 91. Drapgraat, 1ste Maade, 104 R .

Badstes og skylles og tager man:

44 Lod Blaatræ,

44 Lod Guultræ,

68 Lod Krap,

44 Lod Viinsteen,

Løiet koger heri 1 $\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 4 $\frac{1}{2}$ Lod Vitril, skylles færdig.

Nr. 92. Guulagtig-Drap, 112 R .

Badstes og skylles og tager man:

22 Lod Blaatræ,

66 Lod Guultræ,

44 Lod Krap,

16 Lod Smæk,

Løiet koger heri 1 $\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 6 Lod Vitril, skylles færdig.

Nr. 93. Drap, 112 H .

Badstes og fylles og tager man:

$\frac{1}{2}$ H Guultræ,

$2\frac{1}{4}$ H Krap,

8 Lod Viinsteen,

Tøiet koger heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 6 Lod Vitril,
fylles færdig.

Nr. 94. Drapgraat, 2den Maade, 102 H .

Badstes og fylles og tager man:

21 Lod Blaatræ,

21 Lod Guultræ,

34 Lod Krap,

22 Lod Viinsteen,

Tøiet koger heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med $2\frac{1}{4}$ Lod
Vitril, fylles færdig.

Nr. 95. Grønlig Drap, 4 H .

Badstes og fylles og tager man:

$\frac{1}{2}$ H Guultræ,

2 Lod Krap,

3 Lod Galæbler,

Tøiet koger heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 4 Lod Vitril,
fylles færdig.

Nr. 96. Grøngraat Drap, $5\frac{1}{2}$ H .

Badstes og fylles og tager man:

20 Lod Guultræ,

10 Lod Små,

5 Lod Blaatræ,

6 Lod Sandel,
 Tøiet toger heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med:
 1 Lod Blaasteen,
 $\frac{1}{2}$ Lod Vitril,
 fylles færdig.

Nr. 97. Rødlig=Drap, 1ste Maade, 4 Ø.

Badstes og fylles og tager man:

6 Lod Guultræ,

4 Lod Galæbler,

2 Lod Allun,

2 Lod Viinsteen,

4 Lod Krap,

Tøiet toger heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 1 Lod Vitril,
 fylles færdig.

Nr. 98. Blaalig=Drap, 1 Allen Badmel.

Badstes og fylles og tager man:

$\frac{1}{2}$ Lod Blaatræ,

$\frac{1}{2}$ Lod Smak,

1 Lod Guultræ,

1 Lod Viinsteen,

Tøiet toger heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med Vitril efter
 Behag, fylles færdig.

Nr. 99. Lys Drap, 4 Ø.

Badstes og fylles og tager man:

6 Lod Guultræ,

4 Lod Krap,

3 Lod Smak,

2 Lod Viinsteen.

Løiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med lidt Vitril, skyles færdig.

Nr. 100. Rødlig-Drup, 2den Maade, $2\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$.

Badstes og skyles og tager man:

6 Lod Viinsteen,

1 Lod Galæbler,

$\frac{1}{3}$ Lod Krap,

Løiet koges heri $1\frac{1}{4}$ Time, dunkles med $\frac{1}{4}$ Lod Vitril, skyles færdig.

Nr. 101. Modefarve, 1ste Maade, 1 $\mathcal{H}$.

Meget svag Blaa paa Kyppen, derpaa:

1 Lod Guultræ,

$\frac{1}{4}$ Lod Galæbler,

2 Lod Viinsteen,

Løiet koges heri 1 Time, dunkles med $\frac{1}{8}$ Lod Vitril, skyles færdig.

Nr. 102. Modefarve, 2den Maade.

Farves som Nr. 101, men uden at anblaaes og beholder istedet, bagefter Indigocarmiu efter Behag.

Nr. 103. Modefarve, 3die Maade, 2 $\mathcal{H}$.

Badstes og skyles og tager man:

6 Lod Viinsteen,

1 Lod Galæbler,

$\frac{1}{2}$ Lod Sandel,

$\frac{1}{4}$ Lod Guultræ,

Tøiet koges heri $1\frac{1}{4}$ Time, dunkles med $\frac{1}{2}$ Lod Vitril, skylles færdig.

Nr. 104. Modefarve, 4de Maade, 112 ℥.

Anblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

2 ℥ 6 Lod Blaatræ,

$6\frac{3}{4}$ ℥ Galiatur,

18 Lod Krap,

18 Lod Viinsteen,

Tøiet koges heri 2 Timer, dunkles med 35 Lod Vitril, skylles færdig.

Nr. 105. Modefarve, 5te Maade, 116 ℥.

Anblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

5 ℥ Galiatur,

5 ℥ Krap,

2 ℥ Smak,

1 ℥ Viinsteen,

Tøiet koges heri 2 Timer, dunkles med $\frac{3}{4}$ ℥ Vitril, skylles færdig.

Nr. 106. Modefarve, 6te Maade, 18 ℥.

Anblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

1 ℥ Galiatur,

4 Lod Viinsteen,

Tøiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 4 Lod Vitril, skylles færdig.

Nr. 107. Skifer, 1ste Maade, 102 ℥.

Anblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

2 $\mathcal{H}$ Blaatræ,

6 $\mathcal{H}$ Caliatur,

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Krap,

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Biinsteen,

Tøiet koges heri 2 Timer, dunkles med 1 $\mathcal{H}$ Vitril,
fyller færdig.

Nr. 108. Skifer, 2den Maade, 114 $\mathcal{H}$.

Anblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

7 $\mathcal{H}$ Caliatur,

7 $\mathcal{H}$ Blaatræ,

20 Lod Biinsteen,

Tøiet koges heri 2 Timer, dunkles med $2\frac{1}{8}$ $\mathcal{H}$ Vitril,
fyller færdig.

Nr. 109. Blycouleur, 1ste Maade, 58 $\mathcal{H}$.

Lysblaat paa Kyppen, derpaa:

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Biinsteen,

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Galæbler,

$\frac{3}{4}$ $\mathcal{H}$ Krap,

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Blaatræ,

$\frac{1}{4}$ $\mathcal{H}$ Fernambuk,

Tøiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med $\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Vitril,
fyller færdig.

Nr. 110. Blycouleur, 2den Maade, 44 $\mathcal{H}$.

Anblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

20 Lod Guultræ,

20 Lod Biinsteen,

3 Lod Sandel,

2½ ℥ Krap,

1½ ℥ Smat,

Løiet koger heri 2 Timer, skyles færdig.

Nr. 111. Oliven, 58 ℥.

Badstes og skyles, og tager man:

2 ℥ Allun,

2 ℥ hvid Biinsteen,

1 ℥ Galæbler,

28 ℥ Guultræ,

Løiet koger heri 1½ Time, dunkles med 2 ℥ Vitril,
skyles færdig.

Nr. 112. Pilla, 1ste Maade, 58 ℥.

Badstes og skyles, og tager man:

1¼ ℥ rød Allun,

2½ ℥ Cremor-Tartari,

½ ℥ sammensat Skedevand (Nr. 3),

10 Lod Cochenille,

Løiet koger heri 1½ Time, udfarves med:

12 Lod Blaatræ,

8 Lod Orseille,

koger heri ½ Time, skyles færdig.

Nr. 113. Pilla, 2den Maade, 1 ℥.

Badstes og skyles, og tager man:

6 Lod Persiko,

¼ Lod Biinsteen,

Løiet koger heri 1 Time, skyles færdig.

Nr. 114. Pilla, 3die Maade, 10 ℥.

Unblaas meget svagt paa Kyppen, derpaa:

40 Lod Persiko,

1 Pægl Villasyre,

Løiet koger heri $\frac{3}{4}$ Time, skylles færdig.

Anmærkning. Villasyre. Man opløser $\frac{1}{4}$ ℥ Tinsalt i 1 ℥ Vand og $\frac{1}{2}$ ℥ Krystalsoda med lige-
saameget Vand, blander disse Oplosninger sammen,
lader det afflare og anvender det Klare; man kan
afflare det flere Gange med reent Vand.

Nr. 115. Anilin-Pilla (Dahlia).

Løiet vadsfes og skylles. Farvningen foregaaer
som med Anilinrødt (Nr. 7) med Dahlia opløst i
lidt Spiritus.

Nr. 116. Orangeguult, 1 ℥.

Vadsfes og skylles, og tager man:

2 Lod Cremor-Tartari,

4 Lod sammensat Skedevand,

Løiet koger heri $\frac{3}{4}$ Time, skylles lidt og udsarves med:

6 Lod Bisettræ,

$\frac{1}{2}$ Lod Cochenille,

4 Lod sammensat Skedevand,

Løiet koger heri $\frac{3}{4}$ Time, skylles færdig.

Nr. 117. Citronguult.

Til 10 ℥ vadsfet og skyllet Løi tager man:

$2\frac{1}{2}$ ℥ Qværcitron,

1 Pægl Gulsyre,

2 $\mathcal{H}$ Allun,

1 Lod Chlortin,

Løiet koges heri 1 Time, skylles færdig. Duffes Orange, tilføjes 4 Lod Cochenille.

Anmærkning. Gulsyre. 1 $\mathcal{H}$ Saltsyre tilføjes 8 Lod Tin, og efter 8 Timers Forløb tilføjes lidt efter lidt 20 Lod Svovlsyre.

Nr. 118. Maisguult.

Til 10 $\mathcal{H}$ godt vadsfet og skyllet Løi tager man:

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Suffersyre,

10 Lod Tinsalt,

Bisettræ efter Behag,

Løiet koges heri 1 Time, skylles færdig. Bruges istedetfor Biset Guultræ, erholder man en smuk Svovlguul, og tager man Dværcitron og lidt Cochenille, opnaaes en smuk Orange.

Nr. 119. Olivenguult, 3 $\mathcal{H}$.

Vadsfes og skylles og tager man:

1 $\mathcal{H}$ Guultræ,

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Allun,

Løiet koges heri $1\frac{1}{4}$ Time, udfarves med $1\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Bau, skylles færdig.

Nr. 120. Guult, 30 $\mathcal{H}$.

Vadsfes og skylles og tager man:

6 $\mathcal{H}$ Allun,

lidt Hvedeklid.

Løiet koges heri 2 Timer, derpaa udfarves med:

18 $\mathcal{H}$ Bau,
12 Lod Potaske.

Løiet koges ikke heri.

Nr. 121. Picoringuult.

Til 10 $\mathcal{H}$ vadsfet og skyllet Løi tager man:

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Allun,
10 Lod Viinsteensyre,
10 Lod Svovlsyre,

Løiet koger heri 1 Time, udfarves med Picorinsyre efter Behag.

Nr. 122. Straaguult (Anilin-Guult).

Det vadsfede og skyllede Løi farves uden foregaaende Beitse med Anilin-Guult (opløst i kogende Vand) som Anilinrødt Nr. 7.

Nr. 123. Sort, 1ste Maade, 1 $\mathcal{L}\mathcal{H}$.

4 $\mathcal{H}$ Blaatræ,
2 $\mathcal{H}$ Smak,

Løiet koger heri 2 Timer, dunkles med 3 $\mathcal{H}$ Bitril i 2 Gange, koger $\frac{3}{4}$ Time hver Gang, skylles færdig.

Nr. 124. Sort, 2den Maade, 152 $\mathcal{H}$.

Unblaaes lyst paa Kyppen, derpaa:

45 $\mathcal{H}$ Blaatræ,
 $9\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Guultræ,
 $9\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Smak,

Løiet koger heri 2 Timer, dunkles med $18\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Bitril.

Nr. 125. Sort, 3die Maade, 72 $\mathcal{H}$ Klæde.

11 $\mathcal{H}$ Vitril,
 $5\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Viinsteen,
 $\frac{3}{4}$ $\mathcal{H}$ Blaasteen.

Løiet koger heri $1\frac{1}{2}$ Time, skylles lidt, udfarves med
 19 $\mathcal{H}$ Blaatræ, skylles færdig.

Nr. 126. Kalisort, 1ste Maade, 1 $\mathcal{L}\mathcal{H}$.

$\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ chromsuur Kali,
 $\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Vitril,

Løiet koger heri $1\frac{1}{4}$ Time, udfarves med 5 $\mathcal{H}$ Blaatræ, skylles færdig.

Nr. 127. Kalisort, 2den Maade, 10 $\mathcal{H}$.

Badkses og skylles og tager man:

7 Lod chromsuur Kali,
 $\frac{1}{2}$ Lod Blaasteen,
 $\frac{1}{4}$ Pægl Svovlsyre, tilberedt med Salt.

Løiet koger heri 1 Time, udfarves med:

$3\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ Blaatræ,
 lidt Gualtræ.

koger heri $\frac{3}{4}$ Time, skylles færdig.

Anmærkning. Svovlsyre: Til 1 $\mathcal{H}$ Svovlsyre tages 1 $\mathcal{H}$ Glaubersalt.

Nr. 128. Kalisort, 3die Maade, smitsfri, 10 $\mathcal{H}$.

7 Lod chromsuur Kali,
 4 Lod Viinsteen=Præparat,

Løiet koger heri 1 Time, skylles lidt, udfarves med:

$3\frac{1}{4}$ $\mathcal{H}$ Blaatræ,

lidt Gualtræ,
 godt $\frac{1}{2}$ Lod Svovlsyre,
 koger heri $\frac{3}{4}$ Time, stilles færdig.

Nr. 129. Bisort, 145 ℥.

Anblaaes lyst paa Rypen, derpaa:

12 $\frac{1}{2}$ ℥ Blaatræ,

12 ℥ Caliatur,

4 ℥ Røde,

$\frac{3}{4}$ ℥ Biinsteen,

Tøiet koger heri 2 Timer, dunkles med 2 $\frac{3}{4}$ ℥ Vitril,
 stilles færdig.

Nr. 130. Castorsort, 1ste Maade, 1 ℥.

Anblaaes lyst paa Rypen, derpaa:

1 Lod Qværcitron,

4 Lod Vitril,

3 Lod Biinsteen,

1 Lod Blaasteen.

Tøiet koger heri 1 $\frac{1}{2}$ Time, stilles lidt, udfarves med
 9 Lod Blaatræ, koger i 1 Time, stilles færdig.

Nr. 131. Castorsort, 2den Maade, 10 ℥.

1 $\frac{1}{4}$ ℥ salzburger Vitril,

$\frac{3}{4}$ ℥ Biinsteen,

$\frac{1}{2}$ ℥ Gualtræ,

Tøiet koger heri 1 $\frac{1}{2}$ Time, stilles lidt, udfarves med
 3 $\frac{1}{4}$ ℥ Blaatræ, koger heri 1 Time, stilles derpaa
 med $\frac{1}{2}$ ℥ Soda, stilles færdig.

Nr. 132. Galæble-Sort, 10 $\mathcal{R}$.3 $\mathcal{R}$ Blaatræ,

10 Lod stødte Galæbler,

Tøiet koges heri $1\frac{1}{2}$ Time, dunkles med 1 $\mathcal{R}$ Vitriol,
og stærkes derefter med $\frac{1}{2}$ $\mathcal{R}$ Soda, stilles færdig.

